


X - Treme Plus

Paneli za vrata i vanjske stijene



Karakteristike

Samonošivi kompozitni strukturalni sandwich panel napravljen je od jezgre od ekstrudiranog ekspandiranog polistirena (XPS), samogasivi u klasi reakcije na vatru I, presvučen s dvije ploče E-BOND 2 od obojanog aluminijskog lima, zaštićen slojem polietilena kojeg je potrebno ukloniti nakon montaže.

Panel zjamčen za vanjsku uporabu.

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PROIZVODA

I. SVOJSTVA

- odlična termička izolacija
- savršeno ravan
- dobra zvučna izolacija
- jednostavan za rezanje uobičajenim električnim alatima za rezanje
- odlična dimenzionalna postojanost

2. POVRŠINA

Aluminijski lim u raznim bojama, također RAL, debljina 0,3 mm. Druge debljine moguće na upit.

3. JEZGRA

Ekspandirani ekstrudirani polistiren (XPS) samogasećeg tipa u klasi I reakcije na vatru. Europska klasifikacija: Klasa E po normi EN ISO 1925-2 (CE). Površina je polirana radi boljeg prijananja ljeplja i radi zjamčene ujednačnosti debljine gotovog panela.

4. DEBLJINA

Debljina 20, 25 i 30 mm (tolerancija +/- 1 mm). Druge debljine je moguće proizvesti na upit.

5. PAŽNJA

Paneli Xtreme Plus su idealni za izradu vratnih krila i za unutarnje prostore. Može biti korišten i za vanjska vrata ili za fasadne vertikalne elemente samo ako je umetnut u aluminijski profil i savršeno zabrtvlen protiv prodora vode. Korištenje specijalnih ljeplja garantira da proizvod može biti korišten bez problema u vanjskim ambijentima. Temperatura površine za korištenje od -20°C do +60°C.

6. PROSTOR ZA KORIŠTENJE

- nadsvjetlo za prozore i vrata
- krila za vrata
- putokazi i reklame
- zidne pregrade
- fasadni elementi
- sajamski standovi

7. VRIJEDNOSTI U, DB I TEŽINE

Debljina	“U” vrijednost	“DB” vrijednost	Težina po m ²
20	2,20	27	4,2
25	1,65	27	4,5
30	1,32	27	4,8

Paneli će biti dostupni na skladištu od srpnja, 2013.

Informacije navedene na specifikaciji proizvoda se baziraju na detaljnim istraživanjima i mogu se smatrati pouzdanim.

Ipak, korisnici moraju potvrditi valjanost i po vlastitom iskustvu za svaku pojedinu primjenu, s obzirom da rezultati ovise o uvjetima upotrebe.

Zekić d.o.o. ne garantira rezultate i ne može prihvati nikavu obvezu u vezi s gore navedim informacijama.

